www.superbeton.su
(495) 648-52-04

PAGEL®

ПАГЕЛЬ® ШПАКЛЕВКА

M S 0 5

СВОЙСТВА

- Выравнивающая шпаклевка с размером зерна 0 – 0,5 мм для толщины слоя 1,5 – 6 мм
- Оптимально подходит для вертикальных и потолочных поверхностей
- Может наноситься набрызгом
- Простота обработки, высокая устойчивость и адгезия
- Модифицирована полимерами и готова к применению. Жидкостью затворения является только вода, полимерные компоненты входят в сухую смесь
- Паропроницаема
- Тормозит процессы карбонизации
- Через малый промежуток времени (от 10 часов) покрывается O2C PAGEl-Защита для бетона. Дополнительная обработка затем не требуется.
- Проконтролирована в соответствии с действующими нормами и инструкциями. Продукция сертифицирована соответственно **ISO 9001.**
- Поставляется в качестве системы и дополняется следующими материалами:

MS02 **PAGEL-КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ**

MS20 **PAGEL- РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР** (0–2 mm)

O2C **PAGEL-КРАСКА – ЗАЩИТА ДЛЯ БЕТОНА**

O2DE **PAGEL-КРАСКА – ЗАЩИТА ДЛЯ БЕТОНА**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Устранение пор, отверстий, трещин и любых неровностей на поверхности пола и стен.
- Основа для поверхностной защиты красками для бетона. Например **O2C** и **O2DE**.
- Исправление недостатков при ремонтно-восстановительных работах с бетоном.
- Тонкослойные покрытия готовых элементов, каменной кладки и бетонной поверхности.
- Заполнение зазоров труб и трубопроводов



PAGEL®-ШПАКЛЕВКА

MS05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип			MS05
Размер зерна		мм	0–0,5
Толщина покрытия		мм	1,5–6
Количество воды		%	15
Расход (1 мм толщины)		кг/м²	2
Плотность свежего раствора		кг/дм³	2,050
Водо-цементное отношение			0,40
Жизнеспособность		минут	45
Прочность на сжатие	24 ч	МПа	15
	3 д	МПа	23
	7 д	МПа	35
	28 д	МПа	50
Прочность на растяжение при изгибе	24 ч	МПа	3
	3 д	МПа	5
	7 д	МПа	6
	28 д	МПа	9
Адгезионная прочность	7 д	МПа	≥ 1,5
	28 д	МПа	≥ 1,5

Все приведенные характеристики являются ориентировочными, проверены при температуре 23°C и 50% относительной влажности воздуха

хранение: 9 месяцев, в закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте

упаковка: 25 кг – мешок

сорт цемента: Поставка может осуществляться с другими сортами цемента, благодаря чему технические свойства материала могут варьироваться. Обращайтесь в нашу справочную службу.

ОБРАБОТКА

ПОВЕРХНОСТЬ: основательно очищается; незакрепленные и прилипшие частицы, а также цементная пыль удаляются струйной обработкой до зерновой структуры; достаточная прочность на отрыв должна быть гарантирована, т.е.≥ 1,3 МПа. Увлажнять до насыщения.

СМЕШИВАНИЕ: Вода (максимум 15%, соответственно 3,75 л на мешок) вводится в некотором количестве в смеситель принудительного действия, добавляется сухой раствор и перемешивается примерно 3 минуты; затем добавляется оставшаяся вода и перемешивается еще 2 минуты до состояния однородной шпаклевочной массы.

ОБРАБОТКА: Лунки и поры заполнить предварительно щеткой или скребком. **MS05**-шпаклевку нанести в один рабочий проход методом «свежее на свежее» и после предписанной технологической паузы загладить. При нанесении методом распыления запросить специальную техническую консультацию.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: Поверхность защищать от ветра, сквозняка и преждевременного испарения воды пленкой, водоудерживающими покрытиями или краской **O2C PAGEL** – защитной краской для бетона. Поверхность **не** обрабатывается влажной кистью или влажной гладилкой.

www.superbeton.su
(495) 648-52-04

Данные этого проспекта, технологическая консультация и прочие рекомендации базируются на основе обширных научно-исследовательских работах и имеющегося опыта. Однако они не являются обязательными - также в связи с правовой охраной третьих лиц и не освобождают заказчика от собственного контроля и проверки пригодности предлагаемых продуктов вместе с технологий применения в имеющихся условиях. Приведенные параметры были установлены в температуре 20 °C. Это усредненные данные. Возможны отклонения. Наши технические консультанты охотно помогут Вам в любое время. Мы рады оказанному Вами интересу к нашим продуктам. С выпуском данного проспекта вся ранее опубликованная информация о продуктах теряет силу.

PAGEL®
SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG
WOLFSBANKRING 9 · D-45355 ESSEN
TEL. +49 (0)2 01–6 85 04-0 · FAX +49 (0)2 01–6 85 04-31
INTERNET: WWW.PAGEL.COM · E-MAIL: INFO@PAGEL.COM

1101 RUS
QS-Formblatt 09/07 Rev. 01