



Clever Reinforcement Company

S&P G-Sheet E 50/50

S&P G-Sheet AR 50/50

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su



Ткань из алюмоборосиликатного или щелочестойкого стекловолокна для наклеивания **в сухом состоянии**

Техническая характеристика волокон (продольное и поперечное направление)	Щелочное стекло (E)	Щелочестойкое стекло (AR)
Модуль упругости (кН/мм ²)	73	65
Предел прочности при разрыве (необработанное волокно) (Н/мм ²)	3400	3000
Поверхностная плотность (общая 350 г/м²) (г/м²)	175 в обоих направлениях	175 в обоих направлениях
Плотность (г/см ³)	2,6	2,68
Относительное удлинение при разрыве (%)	4,5	4,3
Толщина полотна (мм)	0,067	0,065
Теоретическая площадь поперечного сечения шириной 1000 мм (мм ²)	67 (только волокна, в каждом направлении)	65 (только волокна, в каждом направлении)
Понижающий коэффициент для проектирования	1,4 (рекомендация S&P)	1,4 (рекомендация S&P)
Разрывное усилие для проектирования (кН)	$\frac{67 \times 3400}{1,4} = \frac{227800}{1,4} = 162714,3$	$\frac{65 \times 3000}{1,4} = \frac{195000}{1,4} = 139285,7$
Поставка в рулонах: (специальные полотна по запросу)	Ширина: 670 мм Длина: 50 м	
Применение:	<ul style="list-style-type: none">• Защита от взрывов• Усиление каменной/кирпичной кладки или строительных сооружений исторического значения• Увеличение сейсмостойкости	

Данная инструкция, как и другие наши технические указания и справки, служит исключительно для описания свойств данного продукта, возможностей его переработки и применения. Однако она не предназначена гарантировать определенные свойства продукта, либо его пригодность для цели применения, кроме того, описание не содержит в полном объеме инструкции по применению продукта. Ввиду того, что мы оговариваем в договоре возможные изменения наших инструкций, заказчик обязан удостовериться, что ему предоставлен актуальный вариант инструкции.

Актуальные инструкции могут быть в любое время запрошены во всех наших представительствах. Кроме того, в силе остаются наши актуальные общие условия заключения сделок.