



Техническое Описание

WAFIX ВАФИКС

Специальная бумага для изготовления бетона с открытым заполнителем

Свойства:

WAFIX обеспечивает равномерную глубину вымывания за счет точного механического покрытия.

Полностью импрегнированная тыльная сторона бумаги предотвращает преждевременное высыхание облицовочной стороны бетона.

Располагаясь абсолютно плоско, WAFIX подходит для всех типов машин и специального изготовления.

Рекомендуемые типы для размеров зерна:

WB-бумага	SE – пескоструйный эффект	
WB-бумага	Зерно - 0,5	0 / 4 мм
WB-бумага	Зерно - 10	2 / 5 мм
WB-бумага	Зерно - 15	4 / 8 мм
WB-бумага	Зерно – 20	< 8 / 16 мм
WB-бумага	Зерно – 30	8 / 16 мм
WB-бумага	Зерно - 45	> 8 / 16 мм
WB-бумага	Зерно - 60	16 / 32 мм

Стандартные размеры:

Рулоны: 0,50 / 0,60 / 1,00 / 1,20 / 1,50 и 1,60 м

Длина соответственно: 100 м

Пакеты: 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60

Площадь соответственно: 250 м²

Другие форматы и специальные размеры – по запросу.

Обработка:

При обработке бумагу WAFIX нужно уложить в форму тыльной (с покрытием) поверхностью вверх. Лицевую сторону бетона заливают, равномерно распределяют и слегка вибрируют (время вибрирования должно быть очень коротким во избежание удаления замедлителя схватывания и выпадения зерна при вымывании. Затем доливают тыльную сторону бетона. После прессования плиту опускают на землю ребром или плоскостью. WAFIX снимают через 24 часа и тотчас же производят вымывание лицевой бетонной поверхности с замедлителем твердения. Является важным основательное вымывание лицевой стороны во избежание образования на плите цементного молока. С тем, чтобы при кратковременном вибрировании было достигнуто безупречное уплотнение, рекомендуется применение пластификатора (например SAVEMIX 2000 BV).

Особые указания:

- Приведенные рекомендации являются лишь инструкцией. Безусловно требуются предварительные опыты по определению правильного типа бумаги.
- Хранить WAFIX исключительно в условиях сухого помещения.
- Излишки до 1 мм и до 5 мм стандартны.