



Техническое Описание

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) БЕТОКРЕТЕ-Ф2 (БФау/ФМ) Универсальный суперпластификатор

Артикул № 40 6701

10/04

Свойства:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) – пластификатор на основе нафталинсульфоната. При низкой дозировке действует как разжижитель бетона, при высокой как пластификатор. ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) позволяет: при неизменном водо-цементном отношении получать более высокую консистенцию, или при сохранении консистенции – снижать водо-цементное отношение.

Области применения:

Все изделия из бетона, а также для изготовления литых бетонных смесей.

Технические характеристики:

Основа:	нафталинсульфонат
Цвет:	Темно-коричневый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	1,1 г/см ³
Температура обработки:	От +5°C
Хранение:	Защищать от мороза и загрязнений
Срок хранения:	12 месяцев при +20°C в оригинальной упаковке
Упаковка:	Контейнер 1000 кг Бочка 180 кг Канистра 25 кг

Способ применения:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь.

Рекомендуемая дозировка (относительно цемента):

0,3 – 2,0 % массы

Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и устанавливается в ходе собственных испытаний.

Способ применения:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь. Также возможно добавление с водой затворения после собственного испытания. Время перемешивания зависит от смесителя и должно быть соответствующим образом подобрано. При добавлении в автобетоносмеситель должно быть обеспечено равномерное распределение добавки. Обязательное начальное время перемешивания для всего объема бетонной смеси 5 минут. Далее 1 минута на каждый куб бетона.

Особые указания:

- Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам!
- ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) при равном водоцементном отношении повышает консистенцию раствора
- ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) при низком водоцементном отношении сохраняет консистенцию раствора
- Уменьшение водоцементного отношения означает увеличение конечной прочности.

Технический контроль:

ВЕТОСРЕТЕ-F2 (BV/FM) – сертифицированная добавка к бетону из группы пластификаторов (FM), имеет сертификационный номер:

0764-CPD-0012 (согласно EN 934-2:2001)

Коррозионная устойчивость

Согласно DIN V 18998 не вызывает коррозии стали.

Указания по безопасности:

Принимать во внимание указания действующего ЕС-листа безопасности!



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

