



Техническое Описание

ASOLIN-SFC45 (АСОЛИН-СФЦ45)

Артикул № 20 1247

Фасадный гидрофобизатор кремообразной консистенции глубокого проникновения

Свойства:

- Готовый к применению
- Отличная водоотталкивающая способность
- Хорошая проникающая способность
- Высыхание без клейкости
- Паропроницаемый
- Повышает сопротивляемость к агрессивным материалам
- В значительной степени устойчив к морозу и размораживающим солям
- Наносится распылением, валиком и кистью
- Чистое нанесение материала без потерь

Область применения:

ASOLIN-SFC45 применяется как водоотталкивающая пропитка для вертикальных поверхностей, поверхностей с большим уклоном или потолочных поверхностей из кирпича, клинкера, натурального камня, силикатного кирпича, минеральной штукатурки и бетона. Материал создает в основании глубокий водоотталкивающий барьер.

Технические данные:

Основа:	Крем на основе силана
Цвет:	Старо-белый (после высыхания прозрачный)
Плотность:	≈ 0,84 кг/л
Консистенция:	кремообразная
Расход:	В зависимости от основания ≈ 0,1-0,2 л/м ²
Температура основания и применения:	+5 - +35°C
Очистка:	В свежем состоянии водой
Упаковка:	2,5, 10 и 20 л
Хранение:	Не замораживая, 6 месяцев, в оригинальной закрытой упаковке, вскрытую упаковку использовать в короткие сроки.

Основание:

Пропитываемые основания должны быть прочными, сухими, обладать несущей способностью, с открытыми порами, чистыми, на них должны отсутствовать субстанции, препятствующие адгезии, таких как: масла, жир, мхи, водоросли и иные загрязнения. В любом случае необходима профессиональная оценка и подготовка основания. Необходимо обеспечить, чтобы вода и растворенные в ней вещества не могли проникнуть за гидрофобизированную зону.

Способ применения:

ASOLIN-SFC45 наносится с помощью соответствующего распылителя (например, Airless-Spritzgerät), кистью, щеткой или валиком из овчины. Материал должен наноситься необходимой толщиной как равномерная, чистая и устойчивая пленка. Пленка впитывается основанием и остается видимой в течение примерно 10 – 30 минут и преобразуется на протяжении этого времени в прозрачный гель. До полного завершения процесса может пройти несколько часов в зависимости от погодных условий. ASOLIN-SFC45, в зависимости от пропитываемого основания, может привести к сильному или небольшому углублению цвета, временному либо сохраняющемуся длительное время. Рекомендуем проводить соответствующие предварительные испытания.

Особые указания:

- Необработываемые ASOLIN-SFC45 защищать от его действия.
- При применении с целью освежения уже гидрофобизированных поверхностей требуются предварительные испытания для того, чтобы исключить реакции с имеющимися гидрофобизирующими средствами.
- Границы поверхности и строительные конструкции, которые не должны соприкасаться с материалом, такие как: окна, двери, стеклянные поверхности, а также растения должны быть накрыты и защищены соответствующим образом.
- Не работать во время дождя или морозящего дождя.