

www.elitstroy.su

8 (495) 648-52-04

mail@elitstroy.su

Техническое описание

HW 935

Краска для фасадов

- На основе полиуретан-акрилата
- Содержит биоцидные добавки против плесени и мхов
- Обладает высокой степенью укрывистости.
- Не желтеет

Описание материала:

HW 935 – матовая фасадная краска со свойствами дисперсионных силикатных красок, с очень высоким уровнем диффузионной проницаемости и водоотталкивающей поверхностью. Основа – водный раствор полиуретан-акрилата.

Свойства:

HW 935 – атмосферостойкая и устойчивая к истиранию краска. Обладает высокой укрывистостью, способностью к заполнению, удобна в обработке. Белый цвет не желтеет. Краска экологична и содержит биоцидные добавки против плесени и мхов.

Применение

Подходит для применения во внутренних и наружных областях (фасады, подвалы, гаражи и пр.)

Технические характеристики:

Цвет:	Белый или по RAL
Соотношение при смешивании (вес):	1 комп.
Плотность при 20°C	1,46 г/см ³
Полное высыхание при 23°C и 50%отн влажности воздуха	≈ 60 минут
pH - фактор	8,0
Минимальная температура применения:	5°C воздуха и поверхности основания

Расход материала	0,350 – 0,500 кг/м ² для 2-х нанесений в зависимости от свойств поверхности
------------------	--

Упаковка:	12,5 кг, 25 кг
-----------	----------------

Срок хранения	В прохладном, сухом месте макс. 12 мес.
---------------	---

Содержание твёрдого вещества:	70%
-------------------------------	-----

Обработка

Краска может наноситься валиком вручную или механически – распылением (диаметр сопла 0,5 мм). При нанесении первого грунтовочного слоя краску можно на 10% разбавить водой, при нанесении завершающего слоя можно разбавить на 5% (в соответствии со свойствами поверхности и инструментов).

Требования к поверхности

Фасад или стены должны быть профессионально подготовлены к покраске. Как правило, это водоструйная обработка или фрезерование в сочетании с очистителем NB.

Очистка

Тотчас же после употребления промывать водой. Избегать высыхания краски на инструментах и аппаратуре.