

АСОКА-СШ-3

Минеральная финишная шпаклёвка с высокой паропроницаемостью.

Области применения:

АСОКА-СШ-3 применяется для создания гладкой гидрофобной и паропроницаемой поверхности. Штукатурка наносится на грубые минеральные оштукатуренные поверхности внутренних и наружных стен в качестве финишной штукатурки и шпаклёвки.

Основное назначение: выравнивание поверхности санитарной штукатурки АСОКА-СШ-2, например, для последующей окраски или оклейки обоями.

Свойства АСОКА-СШ-3:

- гидрофобная
- паропроницаема
- отверждается без усадочных трещин
- применяется для внутренних и наружных работ
- подходит для санации стен совместно с санитарной штукатуркой АСОКА-СШ-2.

Требования к оштукатуриваемой поверхности:

Оштукатуриваемая поверхность должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, старых покрытий и веществ, препятствующих адгезии. Перед нанесением шпаклёвки поверхность следует слегка увлажнить.

Способ применения:

В чистую ёмкость заливают чистую воду комнатной температуры и, непрерывно перемешивая, вводят сухую смесь в соотношении 230 мл на 1 кг АСОКА-СШ-3. Перемешивание ведут до получения густого, без комков, штукатурного раствора. Раствор наносят шпателем, полутерками или мастерком. Толщина наносимого слоя должна составлять примерно 1-5 мм. После нанесения шпаклёвку необходимо разгладить и затем затереть тёрками, к полотну которых прикреплены губчатая резина или войлок. Следует избегать преждевременной затирки, поскольку это может привести к образованию трещин на поверхности вследствие внутренних напряжений.

Технические характеристики*):

Показатель	Ед. измерения	Значение
Основа		цемент, известь, песок
Максимальная крупность заполнителя	мм	0,63
Количество воды в смеси	%, весовых	23 ± 0,5
Температура применения	°С	+5 ÷ +25
Жизнеспособность	мин	60
Толщина слоя	мм	1-5
Прочность на сжатие через 28 суток	МПа	4
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	МПа	1,5
Адгезия через 28 суток	МПа	1
Расход материала	кг/м.кв./мм	~ 1,4
Упаковка, нетто	кг	25, мешки
Хранение:		в сухом помещении
В оригинальной не вскрытой упаковке		6 месяцев
Вскрытые мешки		плотно закрывать и использовать в короткий срок

*) - для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%.

Очистка инструмента:

Инструменты сразу после использования очищают водой. В засохшем состоянии механическим способом.

Меры безопасности:

АСОКА-СШ-3 содержит цемент и поэтому имеет щелочную реакцию:

- при работе с материалом следует защищать глаза и кожу.
- при попадании на кожу брызг материала следует тщательно смыть обильным количеством воды,
- при попадании в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

Примечания:

- в работе использовать только целые упаковки;
- более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают жизнеспособность и время отверждения;
- схватившийся материал нельзя разбавлять водой и свежим раствором;
- нанесенную шпаклевку следует оберегать от сильного воздействия солнечных лучей, сквозняка;
- следует оберегать граничащие поверхности от воздействия АСОКА-СШ-3.