

Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36

Internet: www.elitstroy.su

DUROSEAL MK Montagekleber

Монтажный клей

Описание материала:

DUROSEAL MK (клей) – однокомпонентный монтажный клей, на основе MS полимера. Не содержит растворителей. Применяется для приклеивания набухающего профиля для швов на обычные строительные поверхности, предпочтительно на бетон, металл и определенные пластмассы (например, ПВХ-трубы).

Области применения:

- ✓ Фиксирует набухающие ленты также на шероховатых и неровных поверхностях
- ✓ Обладает исключительной адгезией к сухим и влажным основаниям
- ✓ Высоко эластичен в отвержденном состоянии в сырых и влажных помещениях

Технические характеристики:

Цвет:	белый
Плотность:	≈ 1,5 кг/см ²
Запах:	без запаха
Консистенция:	пастообразная
Содержание твердого вещества:	100%
Тип отверждения:	отверждается под действием влаги
Скорость отверждения (в нормальных климатических условиях, DIN 50014):	≈ 4 мм / 24 час
Время образования поверхностной пленки (в нормальных климатических условиях, DIN 50014):	≈ 20 минут
Твердость по Шору (DIN 53504):	≈ 27
Предел прочности при растяжении (DIN 53504):	≈ 0,9 МПа
Растяжение при разрыве (DIN 53504):	≈ 300%
Температура для работы с материалом:	от +5°C до +40°C
Температурная устойчивость:	- 30°C до + 80°C

Хранение:

Хранить в защищенном от мороза месте

Рекомендуемая температура хранения:

От +10°C до + 25°C

Упаковка:

Туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в оригинальной упаковке

Подготовка основания:

Основание должно быть освобождено от препятствующих адгезии загрязнений. Удалить при помощи щетки пыль и цементное молоко. Смыть загрязнения, оставшиеся от опалубочной смазки.

Глянцево-влажные поверхности сначала должны быть подсушены. Для этого подходит, например, обдув воздухом под давлением или высушивание пропановой горелкой.

Указания по применению:

1. Двойное дно на обратной стороне тубы (если оно имеется) проткнуть и высоко поднять, шарик удалить
2. Срезать конусный кончик тубы
3. Навернуть конусный наконечник и в соответствии с требуемой толщиной клеевого шва срезать по косой (отверстие ≈ 6 – 10 мм)
4. Тубу вставить в пистолет для нагнетания
5. Гильзой, наклоненной под углом (45°) провести по основанию и равномерно выдавить клей на основание и плотно прижать
6. Набухающую ленту после выдавливания клея вдавить во влажную клеевую постель

Расход:

1 туба на ≈ 10 м набухающей ленты (в случае гладкого основания)

Форма поставки:

DUROSEAL MK поставляется в готовом к применению виде в 310 мл тубах. Работа производится с помощью обычного ручного пистолета.

Указания по опасным веществам:

DUROSEAL MK не содержит опасных веществ.

Следует избегать контакта с кожей и попадания на слизистую оболочку.

Загрязненные участки кожи основательно промыть водой с мылом, при необходимости обработать возвращающей коже жирность и защищающей ее мазью.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

