

Specialist Company «ASOKA»
Khayrullin Ruslan 8-926-535-39-36
E-mail: r-mobin@ya.ru
Russia - Moscow, Frunzenskaya nab. 30, 28 office.
Phone: (495) 781-60-70 Fax: (495) 781-60-70
Cell phone: 8-926-535-39-36

Internet: www.elitstroy.su

DUROSEAL Quellpaste тип U

Набухающая паста

Свойства:

DUROSEAL Quellpaste тип U – двухкомпонентная набухающая паста на основе вязкоэластичного полимер акрилата, которая служит для гидроизоляции рабочих швов разнообразных строительных конструкций.

Принцип действия

При контакте с водой отвержденная паста набухает и гидроизолирует рабочий шов. Увеличение объема происходит за счет проникновения воды в молекулярную структуру.

Обработка

DUROSEAL Quellpaste поставляется в тубах по 750 мл и к нему прикладывается отверждающий порошок. Работа осуществляется соответствующим ручным пистолетом. Поверхность должна быть очищенной от жира, пыли и остатков материалов. Пасту следует оберегать от преждевременного набухания. При бетонировании следует тщательно следить за тем, чтобы паста была полностью заделана в бетон.

Преимущества

Быстрое отверждение (прибл. 20 мин при 20°C) и тем самым не происходит замедления процесса смежных работ. Гибкая приспособляемость ко всем конструктивным задачам и поверхностям. Хоро-

шая адгезия к сухим и влажным поверхностям (бетон, сталь и пластмассы). Процесс набухания и химическая устойчивость такие же, как у DUROSEAL Quellband.

Примеры использования

Рабочие швы любого типа. Соединение бетона и стальной балки. Соединительные швы на шпунтовых или траншейных стенках. Гидроизоляция стыков раструба. Стенки труб из металла, пластмассы и бетона, изолятор кабеля. Приклеивание DUROSEAL Quellband в случае, когда на поверхности есть существенные неровности и сильная шероховатость.

Руководство по смешиванию

Установить и зафиксировать тубу на стойку-смеситель. Зажать спираль для смешивания в смесителе. Содержимое тубы с помощью спирали для смешивания перемешивать до тех пор, пока цвет содержимого станет равномерным. Установить приложенную крышку в открытую тубу, тубу вставить в пистолет, проколоть выходное отверстие и навинтить насадку. Набухающая паста готова к употреблению сразу же. (Жизнеспособность около 20 мин при температуре ок. 20°C).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

